

INFORMACJA O PRODUKCIE



Wosk twardy olejny evolution

mikroporowaty, oddychający i regulujący wilgotność

- fantastyczny wygląd
- doskonała trwałość
- naturalnie wolny od kobaltu i oksymu

Zakres stosowania: Wszystkie obciążone powierzchnie we wnętrzach, takie jak drewniane podłogi, korek, płyty OSB, drewno laminowane, blaty kuchenne, meble. Również pomieszczenia o podwyższonej wilgotności jak łazienki czy kuchnie. Odpowiedni do stosowania w przedszkolach, szkołach, domach opieki itd. Wosk twardy olejny to regulująca wilgotność powłoka na bazie naturalnych surowców. Zabezpieczona powierzchnia jest mocno hydrofobowa i odporna na działanie środków spożywczych i domowego użytku.

Stosowanie:

- Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu (ewentualnie przeszlifowane).
- Lakierowane powierzchnie usunąć albo zeszlifować (końcowy szlif papierem P 150 albo drobniejszym).
- Temperatura stosowania (włącznie ze schnięciem) od + 8 °C. wilgotność drewna nie więcej niż 18 %. wilgotność powietrza < 60 % (ogrzewanie podłogowe wyłączyć co najmniej 2 dni przed nałożeniem powłoki)
- Dobrze wymieszać zawartość przed i w czasie użycia.
- Zróżnicowanie działania w zależności od powierzchni. Wymagane zrobienie próby
- Dziury i pęknięcia wypełnić odpowiednią szpachlą.

Wosk twardy olejny evolution można nanosić ręcznie bądź maszynowo. Pierwszą warstwę nakładać cienko i równomiernie za pomocą pędzla, wałka, pada albo szczotki. Przy dobrej wentylacji po 3-4 godz. można ostrożnie chodzić. Drugą warstwę tak jak pierwszą nanieść po 5-8 godzinach, najpóźniej po 24 godz. Międzyszlif nie jest z reguły wymagany, jednak przy matowych powierzchniach poprawia wrażenie optyczne i dotykowe. Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności powietrza, gatunku drewna i powierzchni. Deski podłogowe można pokryć pojedynczo przed ich montażem. Czas całkowitego utwardzenia 8-10 dni. Dla zwiększonych wymagań można zoptymalizować właściwości produktu poprzez dodanie specjalnego utwardzacza 2K Impact.. Wymieszać tylko tyle wosku u twardego z utwardzaczem ile możemy nanieść w ciągu 1-2 godz. Proporcje mieszanki 20 części wosku twardego : 1 część specjalnego utwardzacza (zachować dokładnie proporcje mieszanki). Do pojemnika z twardym woskiem wlać specjalny utwardzacz i mocno wstrząsnąć przez min.1 minutę. Aplikować zgodnie z powyższym opisem.

Pielęgnacja: zamiatać na sucho, następnie przetrzeć wilgotną szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia czyścić przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego zgodnie z instrukcją.

Zużycie: ok.20-30 ml/m², tzn. 1 litr wosku twardego olejnego evolution wystarcza na max. 50 m² olejowanej powierzchni na warstwę, w zależności od rodzaju drewna i powierzchni.

Przechowywanie: W chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

Składniki: Uszlachetnione oleje naturalne jak olej sojowy i słonecznikowy, izoalfaty, mikrowoski, dodatki, bezołowiowe sykatywy (susзки)

Nasze pisemne i ustne doradztwo techniczne dotyczące stosowania produktu wynika z najlepszej wiedzy i powstało na podstawie prób, jednak stanowi tylko niewiążącą wskazówkę i nie zwalnia Państwa z wykonania własnych prób dostarczonych przez nas produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Zastosowanie, wykorzystanie i przetwarzanie produktów wykracza poza nasze możliwości kontroli dlatego odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na Państwie. Oczywiście gwarantujemy zgodną ze wzorem i stałą jakość naszych produktów. Wraz z wydaniem nowej "Informacji o produkcie" dotychczasowa traci ważność.

INFORMACJA O PRODUKCIE



Ważne wskazówki: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Podczas robót szlifierskich używać maski przeciwpyłowej. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. Opakowania o różnych numerach partii stosować po wcześniejszym wymieszaniu w większym pojemniku. Tylko całkowicie opróżnione pojemniki oddawać do recyklingu. Pozostałości materiałowe usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. ASN: 080112. Wartość graniczna EU dla tego produktu (A/f):700g/l. Ten produkt zawiera maksymalnie 530 g/l VOC.

Dostępne pojemności: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l i 30 l .

Dostępne kolory:



Nasze pisemne i ustne doradztwo techniczne dotyczące stosowania produktu wynika z najlepszej wiedzy i powstało na podstawie prób, jednak stanowi tylko niewiążącą wskazówkę i nie zwalnia Państwa z wykonania własnych prób dostarczonych przez nas produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Zastosowanie, wykorzystanie i przetwarzanie produktów wykracza poza nasze możliwości kontroli dlatego odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na Państwu. Oczywiście gwarantujemy zgodną ze wzorem i stałą jakość naszych produktów. Wraz z wydaniem nowej "Informacji o produkcie" dotychczasowa traci ważność.

PNZ Produkte GmbH
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616
E-Mail: info@pnz.de • Internet: <http://www.pnz.de>